

Lafarge Granulats Sud

Secteur Languedoc Roussillon

Lafarge Granulats Sud



Carrière de LA CALMETTE (30)

SITUATION

Carrière de LA CALMETTE

Fontaine des Mourgues
30190 LA CALMETTE
Tél : 04.66.67.87.16 - Fax : 04.66.67.77.81

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/6 Calcaire concassé	Décoration, jeux de boule	
	0/4 Calcaire concassé	Béton	12620 +A1 ; 13139
	Sable TP	Assainissement	
	0/4 Calcaire/Alluvionnaire recomposé	Béton	12620 +A1 ; 13139
	0/4 All semi concassé (Bellegarde)	Béton	12620 +A1 ; 13139
	0/4 All recomposé (Bellegarde)	Béton	12620 +A1 ; 13139
Gravillons	Sable carreleur (Bellegarde)	Carrelage	13139 +A1
	Gravillon à tranchée	Assainissement, filtration	
	2/6 Calcaire concassé	Préfabrication, décoration	12620 +A1 : 13043
	6/10 Calcaire concassé	Enrobés, préfabrication, décoration	12620 +A1 : 13043
	6/14 Calcaire concassé	Béton, préfabrication, décoration	12620 +A1 : 13043
Graves	11/22 Calcaire concassé	Béton, assainissement, décoration	12620 +A1
	6/16 Calcaire concassé	Béton	12620 +A1
	0/20 Calcaire concassé	Couche de forme	13242 +A1
Autres	Tout venant stérile	Couche d'assise	
	Mélange à béton 0/16 All SC (Bellegarde)	Béton	12620 +A1
	Blocs	Assainissement, décoration	

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



HORAIRES D'OUVERTURE

07h15 - 12h00 / 13h15 - 17h00
Fermeture à 16h30 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Gard (30)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Calcaire gris beige

LA : 23 à 29

MDE : 20 à 30

Applications : Matériaux pour Béton, Chantiers routiers (sous-couche), Préfabrication

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242 +A1
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 +A1 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité
Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques.
Textes sujets à modification sans préavis.
Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Alexis DETROY

Tél : 06.85.03.89.68 - E-mail : alexis.detroy@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Jacques CHAMPETIER

Tél : 06.13.79.45.92 - E-mail : jacques.champetier@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>