

Lafarge Granulats Sud

Secteur Aquitaine

Lafarge Granulats Sud



Carrière de LAGRUERE (47)

SITUATION

Carrière de LAGRUERE

St Juin et Vidiers du bos

47400 LAGRUERE

Tél : 05.53.84.47.02 - Fax : 05.53.79.37.94

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/2 All CL	Préfabrication	12620
	0/4 All CL	Préfabrication, Structures de chaussées	12620 ; 13043 ; 13242
	0/4 All RL	Préfabrication, béton	12620
	Sable de remblais	Remblais	
	0/4 Re All CL filtrant	Filtration	DTU 64-1
Graves	Mélange à béton 0/16 Re All RL, 0/22.4 Re All RL	Béton	12620
	0/20 All C	Structures de chaussées	13285
Gravillons	4/8 All RL, 8/16 All RL, 16/22.4 All RL	Béton Préfabrication	12620
	2/6.3 All CL, 4/6.3 All CL, 10/14 All CL	Structures de chaussées	13242 ; 13043
	2/4 All CL, 6.3/10 All CL	Préfabrication, structures de chaussées	12620 ; 13043 ; 13242
Autres	Sable blanc 0/1	Béton, décoration	12620
	6.3/10, 0/31.5, 30/50, 0/100 Calcaire 0/3, 6.3/10, 10/15 du Lot		

HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Fermeture à 16h00 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Lot et Garonne (47)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvions fluviales

LA : 20 à 26

MDE : 5 à 8

PSV : 51

Applications : Matériaux pour bétons, préfabrication, bâtiment, structures de chaussées

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Jean-Luc CASIMIR

Tél : 06.08.67.53.15 - E-mail : jean-luc.casimir@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

André FABRE

Tél : 06.10.46.50.99 - E-mail : andre.fabre@lafarge.com

