

Lafarge Granulats Sud

Secteur Bourgogne Auvergne

Lafarge Granulats Sud - GBA



Carrière de MOULIN NEUF (58)

SITUATION

Carrière de MOULIN NEUF

Le moulin neuf

58170 FLETY

Tél : 03.86.30.29.60 - Fax : 03.86.30.11.59

Références et Réalisations

A77 - A26 - Enrobés drainants pour A1 et A2 - Ouvrage d'art sur la Loire pour RCEA

PLAN D'ACCES



HORAIRES D'OUVERTURE

07h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Fermeture à 17h00 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Nièvre (58) et Saône et Loire (71)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Eruptifs

LA : 13

MDE : 8

PSV : 54

Applications : Matériaux pour bétons (BPE, désactivés), préfabrication, chantiers routiers et autoroutiers, enrobés, terrassement

SPECIFICITES, QUALITE

ISO 140001 - Charte Unicem Niveau 4

Marquage CE Niveau 2+

Centrale de grave ciment et de recombposition

Ballast agréé SNCF

Livraison : Route - Ferré (avec quai de chargement)

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/6.3	Sable à tranchée, enrobés et ECF
Gravier	2/4, 2/6.3, 2/6.3, 4/6.3, 6.3/10, 10/14, 10/20, 6.3/20	Enrobés, BPE, drainage
Grave	0/20, 0/31.5, 0/60, 0/80, 0.150 GRH grave ciment	Remblais, soubassement, allée, couche de fondation, de base et de liaison
Ballast et blocs	31.5/50, Pierres cassées, Blocs	Décoration, murs, drainage...

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité
Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques.
Textes sujets à modification sans préavis.
Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Nicolas DABET

Tél : 06.85.07.86.23 - E-mail : nicolas.dabet@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Nicolas DABET

Tél : 06.85.07.86.23 - E-mail : nicolas.dabet@lafarge.com



<http://www.lafarge-france.fr>