

# Lafarge Granulats Sud

## Secteur Midi Pyrénées

### Lafarge Granulats Sud - MPG



## Carrière de SAVERDUN (09)

### SITUATION

#### Carrière de SAVERDUN

Lieu-dit La Ginestière  
09700 MONTAUT  
Tél : 05.61.60.31.49 - Fax : 05.61.67.52.01

### PLAN D'ACCES



### LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/2 All RL, 0/4 All RL 0/2 All C Sable réseaux Sable filtrant	Mortier et béton Enrobés Réseaux, assainissement, remblais Réseaux, assainissement, remblais	13139 ; 12620 13043
Gravillons	4/14 All RL, 11.2/22.4 All RL, 16/31.5 All RL 2/4 All C ; 2/6.3 All C ; 4/6.3 All C ; 6.3/10 All C ; 6.3/14 All C ; 10/14 All C 4/14 ; 11.2/22.4 ; 2/6.3 40/80 All RL 31.5/80 All C	Béton Enrobés  Réseaux, assainissement, remblais Remblais Remblais	12620 13043
Graves	0/20 All C 0/14 All RL mélange à béton D3	Couche d'assise Béton Couche de forme	13242 12620 GTR

### RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



### HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00  
Fermeture à 16h00 le vendredi

### ZONE DE CHALANDISE

Ariège (09), Haute Garonne (31)

### CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvionaire et silico calcaire  
LA : 25  
MDE : 9  
PSV : 56  
Applications : Bétons traditionnels, bétons hautes performances, préfabrication, terrassement, enrobés

### SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+  
Livraison : Route

### NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

### CONTACTS COMMERCIAUX

#### Négoce - Bâtiment

Laurent ORFILA  
Tél : 06.30.51.53.20 - E-mail : Laurent.Orfila@lafarge.com

#### BPE - Préfabrication - Route

José MARTINEZ  
Tél : 06.73.37.66.28 - E-mail : Jose.Martinez@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>