


Fiche Produit Normative

CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF

Les spécifications de ce ciment sont conformes à :

La Norme NF EN 197-1 marquage C € et 

Résistances en compression

- ◆ Limite inférieure statistique à 2 jours : **12,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure statistique à 28 jours : **42,5 MPa**
- ◆ Limite supérieure statistique à 28 jours : **62,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 2 jours : **10 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 28 jours : **40 MPa**

Autres caractéristiques

- ◆ Temps de début de prise (mini) : **60 minutes**
- ◆ Stabilité (maxi) : **10 mm**
- ◆ Teneur en sulfate (SO₃) (maxi) : **3,5 %**
- ◆ Constituants secondaires (maxi) : **5 %**
- ◆ Constituants Calcaire + secondaires : **6 à 20 %**
- ◆ Additifs (maxi) : **1 %**

La Norme NF P 15-318 marque 

- ◆ CP2 : ions sulfure (maxi) : **0,2 %**