

Fiche Produit Normative

CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 NF

Les spécifications de ce ciment sont conformes à :

La Norme NF EN 197-1 marquage C E et 

Résistances en compression

- ◆ Limite inférieure statistique à 2 jours : **13,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure statistique à 28 jours : **32,5 MPa**
- ◆ Limite supérieure statistique à 28 jours : **52,5 MPa**

- ◆ Limite inférieure garantie à 2 jours : **12 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 28 jours : **30 MPa**

Autres caractéristiques

- ◆ Temps de début de prise (mini) : **90 minutes**
- ◆ Stabilité (maxi) : **10 mm**
- ◆ Teneur en sulfate (SO3) (maxi) : **3,5 %**
- ◆ Constituants secondaires (maxi) : **5 %**
- ◆ Constituants Calcaire + secondaires : **21 à 35 %**
- ◆ Additifs (maxi) : **1 %**

La Norme NF P 15-318 marque 

- ◆ CP2 : ions sulfure (maxi) : **0,2 %**