


Fiche Produit Normative

CEM II/B-M (LL-S) 32,5 R CE NF

Les spécifications de ce ciment sont conformes à :

La Norme NF EN 197-1 marquage C € et 

Résistances en compression

- ◆ Limite inférieure statistique à 2 jours : **13,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure statistique à 28 jours : **32,5 MPa**
- ◆ Limite supérieure statistique à 28 jours : **52,5 MPa**

- ◆ Limite inférieure garantie à 2 jours : **12 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 28 jours : **30 MPa**

Autres caractéristiques

- ◆ Temps de début de prise (mini) : **90 minutes**
- ◆ Stabilité (maxi) : **10 mm**
- ◆ Teneur en sulfate (SO₃) (maxi) : **3,5 %**
- ◆ Constituants secondaires (maxi) : **5 %**
- ◆ Constituants L + S + secondaires : **21 à 35 %**
- ◆ Additifs (maxi) : **1 %**