

Lafarge Granulats Nord

Secteur Seine Aval

Normandie

Carrière de Saint Vigor (76)



SITUATION

Cimenterie Lafarge

Zone Portuaire

76610 Saint Vigor d'Ymonville

Tél : 02.35.55.72.89. - Fax : 02.35.30.93.24.

PLAN D'ACCES

HORAIRES D'OUVERTURE

8H00 -12h00 13H30 -17H00

ZONE DE CHALANDISE

Seine Maritime - Calvados - Eure.

Livraison : Route.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Los Angelès : 40 MDE : 13

Aplatissement : 13

Propreté : SE = 13 MB0/D = 0,5

Teneur en craie : 10 à 15 %

Conforme à l'usage terre armée

Applications : Travaux Publics

SPECIFICITES, QUALITE

Sous produit de la carrière de la cimenterie, ce granulats est issu du cobroyage de craie et de silex.

Conforme pour la réalisation d'ouvrages en terre armée

Rappel des normes d'usage courant

- Norme XP P 18545, art7 : chaussée couches de base, de liaison et de fondation
- Norme XP P 18545, art10 : bétons hydrauliques, mortiers
- Norme NF EN 13043 : granulats pour mélanges bitumineux et enduits
- Norme NF EN 13242 : granulats pour GNT et GTLH
- Norme NF EN 12620 : granulats pour Bétons Hydrauliques

LE PRODUIT

Désignation des produits		Référence sur votre facture ou BL		Applications	Normes			
					12 -620	13 - 139	13 -043	13 - 242
Aérofall	0/20	FCA561	0/20 C GNT A AEROFALL	VRD				

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE disponibles sur la carrière.

Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis.

Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Agence commerciale Normandie

La garenne

27700 Bernières sur Seine

Tel : 02.32.54.70.70 Fax: 02.32.54.50.98.

BPE-Préfabrication

Jean-François Molin

Tél : 06.85.93.57.36. - courriel : jean.francois.molin@lafarge.com

Réseaux distribution, Bâtiment.

Catherine Palfrene

Tél : 06.85.93.57.37. - courriel : catherine.palfrene@lafarge.com

Chantiers BTP.

Pierre Damont

Tél : 06. 07.64.95.74. - courriel : pierre.damont@lafarge.com

Service Clients

Séverine Toutin et Maryse Decayeux

Tél : 02.32.54.70.70. - courriel : css.normandie@lafarge.com

