


Fiche Produit Normative

CEM III/B 42,5 N CE PM-ES NF

Les spécifications de ce ciment sont conformes à :

La Norme NF EN 197-1 marquage C€ et 

Résistances en compression

- ◆ Limite inférieure statistique à 2 jours : **12,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure statistique à 28 jours : **42,5 MPa**
- ◆ Limite supérieure statistique à 28 jours : **62,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 2 jours : **10 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 28 jours : **40 MPa**

Autres caractéristiques

- ◆ Temps de début de prise (mini) : **60 minutes**
- ◆ Perte au feu à 975°C (maxi) : **5 %**
- ◆ Insolubles (maxi) : **5 %**
- ◆ Teneur en SO₃ (maxi) : **4 %**
- ◆ Constituants secondaires (maxi) : **5 %**
- ◆ Constituants Laitier + secondaires : **60 à 80 %**
- ◆ Sels chlorés (maxi) : **1 %**

Aux Normes NF P 15-317 et XP P 15-319 marque 

- ◆ Stabilité (maxi) : **5 mm**
- ◆ Additifs (maxi) : **0,1 %**
- ◆ Teneur en sulfure S⁻ (maxi) : **2 %**