

## Fiche Produit Normative

# CEM II/A-D 52,5 N CE PM-CP2 NF

Les spécifications de ce ciment sont conformes à :

### La Norme NF EN 197-1 marquage C€ et

#### Résistances en compression

- ◆ Limite inférieure statistique à 2 jours : **20 MPa**
- ◆ Limite inférieure statistique à 28 jours : **52,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 2 jours : **18 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 28 jours : **50 MPa**

#### Autres caractéristiques

- ◆ Temps de début de prise (mini) : **60 minutes**

### La Norme NF P 15-317 marque

- ◆ Teneur en MgO (maxi) : **4 %**
- ◆ Teneur en SO<sub>3</sub> (maxi) : **3 %**
- ◆ Teneur en C<sub>3</sub>A (maxi) : **10 %**
- ◆ Constituants secondaires (maxi) : **3 %**
- ◆ Constituants Fumée de Silice + secondaires : **10 %**
- ◆ Stabilité (maxi) : **5 mm**
- ◆ Additifs (maxi) : **0,1 %**

### La Norme NF P 15-318 marque

- ◆ CP2 : ions sulfure (maxi) : **0,2 %**