

Fiche Produit Normative

CEM I 52,5 R CE CP2 NF

Les spécifications de ce ciment sont conformes à :

La Norme NF EN 197-1 marquage C E et 

Résistances en compression

- ◆ Limite inférieure statistique à 2 jours : **30 MPa**
- ◆ Limite inférieure statistique à 28 jours : **52,5 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 2 jours : **28 MPa**
- ◆ Limite inférieure garantie à 28 jours : **50 MPa**

Autres caractéristiques

- ◆ Temps de début de prise (mini) : **60 minutes**
- ◆ Stabilité (maxi) : **10mm**
- ◆ Perte au feu à 975° C (maxi) : **5 %**
- ◆ Résidu insoluble (maxi) : **5 %**
- ◆ Teneur en sulfate (SO₃) (maxi) : **4 %**
- ◆ Constituants secondaires (maxi) : **5 %**
- ◆ Additifs (maxi) : **1 %**

La Norme NF P 15-318 marque 

- ◆ CP2 : ions sulfure (maxi) : **0,2 %**